

UDC 677.074.166 : 620.17
W 59



中华人民共和国国家标准

GB/T 14800—93

土工布顶破强力试验方法

Test method for determining the puncture
resistance of geotextiles

1993-12-25发布

1994-06-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

土工布顶破强力试验方法

GB/T 14800—93

Test method for determining the puncture
resistance of geotextiles

1 主题内容与适用范围

本标准规定了测定土工布顶破强力、顶破位移的试验方法。

本标准适用于各种机织物、针织物、非织造土工布、土工膜、片状复合土工布。

2 引用标准

GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

GB 8170 数值修约规则

GB/T 13760 土工布的取样和试样的准备

3 定义

3.1 顶压力

顶压杆顶压试样时测得的力。

3.2 顶破强力

在顶压杆顶压试样直至破裂的过程中测得的最大顶压力。

3.3 位移

从顶压杆顶端开始与试样表面接触时起,往下推进至某位置之间的距离。

3.4 顶破位移

试样被顶至顶破强力时,顶压杆顶进的距离。

3.5 变形率

环形夹具内侧至顶压杆边缘之间试样的长度变化百分率。

4 原理

将试样固定在规定的环形夹具内,用平头圆柱形顶压杆,以一定的速度垂直地顶向试样直至破裂,指示出顶破强力及顶破位移。

5 试验仪器

5.1 等速型材料试验机,并应具有记录装置,记录力误差不超过满量程的±1%,顶压杆位移误差不超过1 mm。试验机速度为60±5 mm/min,行程大于100 mm。

5.2 夹持设备如附录A(补充件)中图A1所示。夹持设备底座高度须大于100 mm,环形夹具内径为150 mm,其中心必须在顶压杆的轴线上。

5.3 顶压杆如附录A(补充件)中图A2所示。顶压杆是一只直径为50 mm,高度为100 mm的圆柱体,顶端边缘倒成2.5 mm半径的圆弧。

6 试验条件

试验用标准大气按 GB 6529 规定, 温度 $20 \pm 2^\circ\text{C}$, 相对湿度 $65\% \pm 5\%$ 。

7 试验前准备

- 7.1 根据 GB/T 13760 要求取样。
 - 7.2 样品应先在标准大气条件下调湿 24 h。
 - 7.3 将已调湿过的样品按 GB/T 13760 规定的要求裁取 $\varnothing 300$ mm 的圆形试样 5 块，在试样上不得有影响试验结果的可见疵点。在每块试样离外圈 5 cm 处均等开 6 条 8 mm 宽的槽（视夹持设备为准）[见附录 A（补充件）中图 A3]。
 - 7.4 校正仪器，顶压杆的下降速度为 60 ± 5 mm/min。

8 操作方法

将试样放入环形夹具内，使试样在自然状态下拧紧夹具，以免试样在顶压过程中滑动或破损。再将夹持设备放于试验机上，启动试验机，直到试样被完全顶破为止。如土工布在夹具中有明显滑动或破裂则废弃。

9 试验记录

- a. 顶破强力,即记录的最大力(N);
 - b. 顶破位移(mm);
 - c. 顶压力与位移的关系曲线(根据需要);
 - d. 规定位移处的顶压力(N,根据需要)。

10 结果的计算和表达

- 10.1 计算 5 块试样的顶破强力(N)、顶破位移(mm)及规定位移处的顶压力(N,根据需要)的平均值和变异系数(%)。顶破强力计算至小数点后一位,按 GB 8170 修约到整数。

式中: h ——顶压杆位移距离, mm;

L_0 ——试验前夹具内侧到顶压杆顶端边缘的距离, mm;

L_1 — 试验后夹具内侧到顶压杆顶端边缘的距离, mm;

ϵ — 变形率, %。

11 试验报告

- a. 试样名称, 试样规格;
 - b. 试验结果;
 - c. 试验日期;
 - d. 试验用仪器;
 - e. 试验用大气条件;
 - f. 各种偏离本标准的情况。

附录 A
设备及试样示意图
(补充件)




图 A1 夹持设备




图 A2 顶压杆




图 A3 试样




图 A4

附加说明：

本标准由中国纺织总会提出。

本标准由中国纺织总会标准化研究所归口。

本标准由上海市纺织科学研究院、中国纺织总会标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人杨幼荪、周叶芳、陈行平、关泽清、韦红。